

**Analisi Tecnica Grasso:**  
**HANGU - FA 221**

Casa produttrice:



Caratteristiche	
Temperature di esercizio	- 20 °C + 120 °C
Sapone di base	Litio e Calcio
Olio di base	Minerale
Vibrazione	Ridotta
Rumore	Ridotto
Resistenza alla corrosione	Buona
Classificazione	(GB7T 7631.8-90) L-XBCBA1, L-XBCBA2
Nitrati	Assenti
Metalli pesanti	Assenti

Strumento di misurazione	Unità di misura	Metodo del test	Condizioni	Dato	
Fattore di Penetrazione		ASTM D217	0,01mm	281	
Punto di goccia	°C	ASTM D566		196	
Stabilità all' Ossidazione	Kg/cmq.	ASTM D942	99, 100h, 785kPa Pressure drop, kPa	30	
Resistenza alla Ruggine		ASTM D1443	52°C, 48h	1	
Coppia a bassa temperatura	g-cm	ASTM D1478	-20 °C	Starting Torque	0,21
				Running Torque	0,03